


**Cement vhodný
na výrobu všetkých
druhov betónu
a malty počas
celého roka**



Kvalita

Kvalitu cementov dozoruje TSÚS Bratislava. CEMMAC je držiteľom certifikátu manažmentu kvality ISO 9001: 2008 a environmentálneho manažmentu ISO 14001: 2004.



Obsah trikalciúmu aluminátu v tomto cemente je menej ako 7%.

Univerzálny cement pre všetky betonárske práce, pri ktorých sa vyžadujú vysoké koncové pevnosti s normálnym nábehom a vyššia zaťažiteľnosť konštrukcie. Ideálny cement pre výrobu transportbetónu. Nižší vývin hydratačného tepla ho predurčuje aj pre betonáže v teplom počasí.

Charakteristika

CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N je cement vyrobený jemným zomletím portlandského slinku, sadrovca a vápenca s vysokopecnou granulovanou troskou (21-35 % podľa EN 197-1). Dosahuje 2-dňové pevnosti v rozmedzí od 20 do 24 MPa a normalizované 28-dňové pevnosti 53 až 57 MPa.

Použitie

- betón aj vyšších pevnostných tried
- monolitické a masívne betónové konštrukcie
- striekané betóny
- betónové výrobky
- podkladové betóny a cementové potery

Výhody

- veľmi dobrá spracovateľnosť a objemová stálosť
- veľmi dobrá čerpatelnosť betónov
- stredne rýchly nárast pevností
- nižší vývin hydratačného tepla
- vysoké koncové pevnosti

Fyzikálne a mechanické vlastnosti	Norma STN EN 197-1	CEMMAC CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N
Pevn. v tlaku po 2 dňoch (MPa)	10 ≤	20 – 24
Pevn. v tlaku po 28 dňoch (MPa)	42,5 ≤ 62,5	53 – 57
Začiatok tuhnutia (min)	60 ≤	250 ± 30
Objemová stálosť Le Chatelier (mm)	≤ 10	0,0 – 2,0
Obsah SO ₃ (%)	≤ 3,5	2,5 – 2,9
Obsah Cl (%)	≤ 0,10	0,06 – 0,09

Obsah trikalciúmu aluminátu v tomto cemente je menej ako 7%.

Použitie PROFI 42,5 N

